

Мембрана ТПО Bauder Thermoplan T15

Технические характеристики

Описание:		Полимерный гидроизоляционный материал, используемый для систем со свободной укладкой, механически-закрепляемой и балластной.
Поверхность полотна	Верхняя:	Бежевый
	Нижняя:	Черный
Армирование	Тип:	Сетка из полиэстера
Артикул:		6615 0150

Характеристика	Метод испытания	Единица измерения	Значение
Видимые дефекты	DIN EN 1850-2	-	нет
Длина	DIN EN 1848-2	м	20 (-0/+5%)
Ширина	DIN EN 1848-2	м	1,5 (-0,5/+1%)
Прямолинейность	DIN EN 1848-2	мм / 20 м	< 50
Ровность	DIN EN 1848-2	мм / 20 м	< 10
Вес	DIN EN 1849-2	кг / м ²	≈ 1,85
Толщина	DIN EN 1849-2	мм	1,5 (-5 +10%)
Водонепроницаемость	DIN EN 1928	кПа / 72 ч	тест пройден
Внешнее воздействие огня	DIN V ENV 1187	-	Тест пройден
Горючесть	DIN EN ISO 11925-2	-	класс Е в соответствии с DIN EN 13501-1
Прочность шва на сдвиг	DIN EN 12316-2	Н / 50 мм	≥ 300
Прочность шва на разрыв	DIN EN 12317-2	Н / 50 мм	≥ 500, разрыв вне шва
Предел прочности на разрыв	DIN EN 12311-2 A	Н / 50 мм	продольно: ≥ 1200 поперечно: ≥ 1200
Максимальное удлинение при растяжении	DIN EN 12311-2 A	%	продольно: ≥ 19 поперечно: ≥ 19
Стойкость к удару	DIN EN 12691	мм	> 700
Жесткое основание		мм	> 950
Мягкое основание			
Стойкость к статическим нагрузкам	DIN EN 12730 A	кг	≥ 20
Жесткое основание		кг	≥ 20
Мягкое основание			
Стойкость на разрыв	DIN EN 12310-2	Н	> 320
Стойкость к прорастанию корней	pr DIN EN 13948/FLL	-	тест пройден
Стабильность размеров	DIN EN 1107-2	%	< 0,3
Гибкость шва при низких температурах	DIN EN 495-5	°C	< -30°C
Стойкость к ультрафиолету	DIN EN 1297		Тест пройден > 5000 ч
Паропроницаемость	DIN EN 1931	мг/(м ² чПа)	≈ 200 000
Совместимость с битумосодержащими материалами	DIN EN 1548		Совместим
Водонепроницаемость после старения материала	DIN EN 1296		тест пройден
Водонепроницаемость после попадания химических элементов	DIN EN 1847		тест пройден
Прочность на прокол	12310-1	Н	>320

Идентификационный номер органа сертификации: 0800

Номер сертификата CPD-22004

DIN EN 13 956:2006